


TECHNISCHE DATEN

ZERO SOUND





BODENBELAG AUS ENOMER®












PRODUKT

Zero Sound	EN 14565	Aus natürlichen Mineralien und reinen thermoplastischen Polymeren. Frei von Chlor und Weichmachern. Mit Trittschalldämmung.
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33/42
		

SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24346	3,6 mm
Gewicht		EN ISO 23997	3800 g/m ²
Rollenlänge		EN ISO 24341	8 - 16 m
Breite		EN ISO 24341	145 cm


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFT	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, Floorscore
Brandverhalten	 EN 13501-1	C _{fl} -s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	ca. 0,13 mm
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) Gruppe R9
Elektrostatistisches Verhalten	 EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)
Chemische Beständigkeit	 EN ISO 26987	Hervorragend
Fußbodenheizung		Geeignet (bis max. +28 °C Oberflächentemperatur bei Warmwasserheizung)
Isolationswiderstand	 EN 1081	> 100 GΩ
Wärmeleitfähigkeit	 EN 12667	R = 0,030 [m ² K/W]
Trittschalldämmung	 SO 717-2	ΔL _w ~ 16 dB
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum	ISO 846	Gut




5802 CAPE COD

NCS S 2500-N




5803 PEWTER

NCS S 4500-N



5805 GRAPHITE

NCS S 7500-N



5811 SILVER GREY

NCS S 3000-N



5822 DUSTY

NCS S 2005-Y30R



5823 MOROCCO

NCS S 4010-Y30R




5824 CORUNDUM

NCS S 6005-Y50R




5829 SUNBEAM

NCS S 2030-Y20R




5832 CAROTENE

NCS S 2060-Y40R




5843 TERRACOTTA

NCS S 2060-Y80R




5852 BLUE MOON

NCS S 5020-R80B




5858 BLUE ORCHID

NCS S 4020-R90B




5859 DENIM

NCS S 6020-B




5862 THORN APPLE

NCS S 2030-G60Y



5863 SPRUCE

NCS S 3040-G30Y



5864 AMBROSIA

NCS S 2005-G30Y