


			1(1)
--	--	--	------

Materiaalikortti Upofloor Hovi / Quartz ^{M1}

UPOFLOOR[®]	Alustaan ja kiinnitykseen liittyvät Casco tuotteet, kiinnitettäessä Upofloor Hovi / Quartz lattiapäällysteitä.	
-----------------------------	--	---

Valitse taulukosta tuote työvaiheen mukaan. Noudata työssä tuoteselosteiden ja työohjeiden täydentäviä tietoja. (www.casco.fi)

TYÖVAIHE	TUOTE	HUOMIOITAVAA
Alusta	Betonialustan tulee olla kuiva, puhdas ja tasainen.	Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattian- ja Seinäpäällysteliiton julkaisun, Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet 2007 mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. Ennen lattiapäällysteen kiinnittämistä on huolehdittava, että viimeisetkin tasoitukset ovat ehtineet kuivumaan riittävästi. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +18 °C.
Pohjustus	Casco Pohjuste 3698 Betonialustat ^{M1}	Tasoitteiden alle. Riittoisuus n. 40 m ² /l Seossuhde 1:5 (1 osa pohjustetta: 5 osaa vettä).
Paksut esitäytöt ja jälkivalut	Casco TempoCret, Pikabetoni 3650	10-80 mm, Pikabetoni, lujuusluokka C40, päällystettävissä 24 h. Menekki 1,8 kg/mm/m ² .
Paikkaukset ja jälkikorjaukset	Casco KombiRapid "DR" 3729 ^{M1}	1-20 mm, pölyämätön pikakorjausmassa, lujuusluokka C25, päällystettävissä 3 h. Menekki 1,5 kg/mm/m ² .
Lattiatasoitukset ja oikaisut	Casco SuperPlan 3668 ^{M1}	0,5-25 mm, nopea itseplanautuva lattiatasoite, lujuusluokka C35, Yli 3 mm:n kerrospaksuutena trukki liikennekestävyys. päällystettävissä 16 – 24 h. Menekki 1,6 kg/mm/m ² .
Lattialiima	CascoProff Universal 3441 ^{M1}	Kiinnitettäessä Hovi / Quartz päällysteitä, suositeltava hammaslasta TKB A1. Menekki n. 250 - 300 g/m ² .
<p>Noudata aina Upofloor Oy:n asennusohjetta asennusolosuhteiden, alustan, jäännöskosteuden ja työvälineiden osalta. Mikäli alustaratkaisu on tästä ohjeesta poikkeava tai alustassa on liikaa jäännöskosteutta, ota yhteyttä Casco Schönox Finland Oy:n tekniseen palveluun puh. 010 8419 539.</p> <p>"DR" tuotenimen yhteydessä = Vähäpölyinen tuote</p>		

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23C
PL 49
02921 Espoo
www.casco.fi

Upofloor Oy
Souranderintie 2
PL 8
37101 Nokia
www.upofloor.fi